

## CLASSIC OUTDOOROIL CLASSIC OUTDOOROIL COLOR

### Beschreibung

CLASSIC OUTDOOROIL ist ein festkörperreiches, umweltschonendes Imprägnieröl auf Basis natürlicher Öle für Holz- und WPC-Flächen im Außenbereich mit hoher Tiefenwirkung und hervorragender Pflegewirkung. CLASSIC OUTDOOROIL schützt das Holz und macht die Holzoberfläche schmutz- und wasserabweisend. Classic OutdoorOil füllt die offenen Poren der WPC-Terrassendielen und verleiht der WPC-Fläche einen Schmutz und Feuchtigkeit abwehrenden Anstrich, der einen Befall mit Grünbelag vermindert. Der Farbton von WPC wird durch Classic OutdoorOil Color aufgefrischt und ebenfalls länger erhalten. Verblasstes WPC erstrahlt neu und wird vor der Vergrauung durch UV-Strahlen geschützt.

Neben der transparenten Variante CLASSIC OUTDOOROIL FARBLOS werden die pigmentierten Varianten CLASSIC OUTDOOROIL COLOR zur Einfärbung oder Farberhaltung des Holzes und für einen maximalen UV-Schutz und Wetterbeständigkeit angeboten.

CLASSIC OUTDOOROIL ist gebrauchsfertig und mit sich selbst überlackierbar. Es entspricht der DecoPaint Richtlinie 2010 Klasse i (VOC < 500).

CLASSIC OUTDOOROIL ist neben der allgemeinen Freigabe für Holzflächen besonders auch für die Anwendung auf Holzterrassen, Gartenhäusern, Carports, Gartenmöbeln sowie auf den meisten WPC-Oberflächen im Außenbereich empfohlen. Da die Qualitäten bei WPC stark variieren können, ist hier vor Gebrauch eine Testfläche anzufertigen.

### Glanzgrade

Der Glanzgrad der fertigen Oberfläche ist abhängig von der Sättigung des Holzes und der Anzahl an Aufträgen.

### Farbtöne

Die Farbtöne eignen sich zum Erreichen einer entsprechenden Einfärbung auf hellem Holz oder auch zum Verstärken der Eigenfärbung des jeweiligen Holzes. Der Eigenfarbton des Holzes und der Verwitterungsgrad bestimmt das Farbergebnis mit, ebenso wie die Anzahl der Aufträge. Der Farbton naturweiss/naturalwhite ist speziell für helle Hölzer zum Erhalt der Rohholzoptik empfohlen.

### Zertifikate / Zulassungen



Giscode: Ö60  
DIN EN 71-3: Spielzeugsicherheit (FARBLOS und COLOR)  
DIN 53160: Speichel- und Schweißechtheit (FARBLOS)

### Besondere Hinweise

Getränkte Lappen, Pads und andere Arbeitsmittel mit Wasser anfeuchten oder in einem verschließbaren Eimer aufbewahren und brandsicher entsorgen – Selbstentzündungsgefahr. Das Produkt selbst ist nicht selbstentzündlich. Bitte beachten Sie unsere Technische Sonderinformation Nr. 17!

Stand 05/2022- Seite 1 von 2

- Bei farbigen Ölen und Verwendung mehrerer Gebinde auf Chargenidentität achten!
- Vor Gebrauch gut aufrühren.
- Alle Farbtöne sind untereinander mischbar und ermöglichen somit eine individuelle Farbeinstellung.
- Der Schutz des Holzes ist durch einen entsprechend der Belastung wiederkehrenden Pflegeauftrag von CLASSIC OUTDOOROIL sicherzustellen. Die empfohlenen Pflegeintervalle sind abhängig von individuellen Voraussetzungen wie Standort, Holzart, Schichtstärke und Klima und können hier entsprechend variieren. Im Allgemeinen erfolgt die Pflege ca. alle 1-2 Jahre. Bei CLASSIC OUTDOOROIL FARBLOS ist ein häufigerer Pflegeauftrag empfohlen, bzw. alternativ das Produkt im eher wettergeschützten Bereich einzusetzen.
- Durch die Anzahl der Schichten werden der Schutzeffekt und die Farbintensität beeinflusst.
- Empfehlung: Neues Terrassenholz vor Anstrich 2 Wochen anwittern lassen.
- Ältere Terrassen vor Pflegeanstrich mit Wasser und BRILLIANCE BIOSOAP sorgfältig reinigen und trocken lassen. Rauhe Stellen ggf. mit geeigneten Schleif- und Bürstmaschinen (z.B. Terrassenrenovator) entfernen.
- Bei Bedarf verdünnbar mit BRILLIANCE CLEANER L91 KH-Verdünnung.
- Durch den 10:1 Zusatz der Reaktivvergütung CLASSIC PLUS können Trocknungsinhibierungen gemindert werden, die Härtung, Beständigkeit und Blockfestigkeit werden verbessert. Nicht mehr anmischen, als innerhalb von 2 h verarbeitet werden kann.
- Bei Gartenmöbeln ist die ungefärbte Variante CLASSIC OUTDOOROIL Farblos vorzuziehen.

### Anwendung

- Nicht unter + 15°C anwenden.
- Nur bei trockener Witterung und nicht bei direkter Sonneneinstrahlung streichen.
- Mit dem Pinsel oder Flächenstreicher gleichmäßig auftragen, bis zur Fasersättigung und entsprechender Schichtbildung. Überschüssiges CLASSIC OUTDOOROIL nach ca. 20 min. verschlichten, starke Schicht- oder Pfützenbildung vermeiden.
- Entsprechend der Saugfähigkeit des Holzes sollten bei Erstanstrich zwei Schichten aufgebracht werden. Jede Schicht gut durchtrocknen lassen.
- Bei Verwendung von pigmentiertem CLASSIC OUTDOOROIL COLOR empfehlen wir, eine Probefläche zur Farbtongabe anzulegen. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar und ermöglichen somit eine individuelle Farbeinstellung.
- Reinigung der Arbeitsgeräte mit BRILLIANCE CLEANER L91 KH-Verdünnung.

### Trocknung

Bei 23°C/50% rel. Luftfeuchte: nach ca. 8-12 h vorsichtig begehbar, nach 24-48 h überarbeitbar. Bei Hölzern mit trockenungsinhibierenden Stoffen, schlechter Lüftung, niedrigerer Bodentemperatur, anderer Luftfeuchte sowie erhöhter Schichtstärke kann sich die Trocknung erheblich verzögern.

## CLASSIC OUTDOOROIL CLASSIC OUTDOOROIL COLOR

### Verbrauch

Je nach Saugfähigkeit des Untergrunds im Normalfall 40-70 ml/m<sup>2</sup> im Erstanstrich, bei Folgeaufträgen auch deutlich weniger. Stark untertrocknete, stark saugende Hölzer sowie Hirnschnitte sind Anwendungsfälle, bei denen deutlich erhöhter Verbrauch gegeben sein kann.

### Lagerung / Transport

Frostsicher, kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebilde mindestens 24 Monate haltbar. Angebrochene Gebinde luftdicht wieder verschließen, das Material härtet bei Luftenwirkung aus. Eventuelle Haut vor Gebrauch entfernen.

### Allgemeiner Hinweis

Lesen Sie bitte vor der Verarbeitung dieses Produkts die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Dieses Berger-Seidle-Produkt muss von einer fachlich qualifizierten Person für Parkettverlegung angewandt werden, für die diese Anleitung bestimmt ist. Die Tätigkeiten sind entsprechend den Regeln des Handwerks, dem Stand der Technik und den gültigen Normen und Vorschriften des Landes, in dem das Produkt angewandt wird, auszuführen. Die Vorgaben der DIN 18356 "Parkett- und Holzplasterarbeiten" und DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“, Merkblätter sowie Fachinformationen der TKB, des BEB, der CTA und des BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik sind einzuhalten und zu beachten. Der Kunde ist über die Reinigungs- und Pflegevorgaben des Produkts zu informieren. Jede Verwendung, die nicht dem von Berger-Seidle bestimmten Anwendungsbereich entspricht, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung sowie das Nichtbefolgen der Hinweise in dieser Anleitung liegt umfänglich in der Verantwortung des Verarbeiters und schließt infolgedessen die Haftung und Gewährleistungspflicht des Herstellers aus. Vor der Anwendung des Produkts sind die Rahmenbedingungen zur Anwendung sach- und fachgerecht zu prüfen.

### Querverweis

Das produktspezifische Sicherheitsdatenblatt ist ergänzend zu beachten.

Alle unsere Merkblätter und technischen Informationen basieren auf umfangreichen Erfahrungen und wollen Sie nach bestem Wissen beraten.

Auch einschränkende Informationen und Warnhinweise werden nicht vermieden, um das Fehlerrisiko vermindern zu helfen. Naturgemäß beinhalten Merkblätter nicht lückenlos alle möglichen gegenwärtigen und zukünftigen Anwendungsfälle und Besonderheiten, die zum Teil auch

durch den vielseitigen Werkstoff "Holz" gegeben sind. Es kann daher den fachmännischen Verarbeiter nicht von der Rückfrage in Zweifelsfällen, der eigenverantwortlichen Erprobung vor Ort sowie der kritischen Aufmerksamkeit bei der Verarbeitung entbinden. Natürlich verzichtet das Merkblatt auch auf Informationen, die man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann (Fachbuch, Stand der Technik).

Stand 05/2022- Seite 2 von 2