

Technisches Merkblatt**Aqua-Seal[®] EcoGold**

- Beschreibung** Aqua-Seal EcoGold ist eine Kombination auf Basis von polymerisierten Acryl- und Polyurethan-Dispersionen und zeichnet sich durch gute Beständigkeitswerte und problemlose Anwendung aus. Mischungsfrei verarbeitungsfertig, arbeitsfreundlich und mit optimierter Antrocknungsphase. Aqua-Seal EcoGold verfügt über ein hohes Füllvermögen und einen schönen Verlauf.
Giscode W2+
Emicode EC1, abZ-Nr. 157.10-46
- Glanzgrade** matt, halbmatt, glänzend
- Besondere Hinweise** Aqua-Seal EcoGold weist im Allgemeinen eine gute Haftung auf verschiedenen Grundierungen wie Aqua-Seal Uni-Spachtel, Aqua-Seal FlexPrimer, Aqua-Seal ExoBloc und UniQuickPrimer auf.

Fetthaltige Hölzer (Exotenhölzer) wie z.B. Teak oder Olive sollten mit Aqua-Seal ExoBloc grundiert werden. Dunkle Hölzer wie auch Kirsche und Birne sollten aus optischen Gründen (schönere Anfeuerung) mit Aqua-Seal ExoBloc grundiert werden. Aqua-Seal EcoGold ist nicht für Korkfußböden frei gegeben.
- Anwendung** Aqua-Seal EcoGold kann gerollt, gestrichen und über Kreuz gespachtelt werden. Es wird gleichmäßig in 3 Schichten versiegelt. Problemhölzer wie Buche, Ahorn und Esche nicht spachteln, sondern rollen!
- Spezielle Tipps** Im Gegensatz zu konventionellen, lösemittelbasierten Siegeln sollte mit Aqua-Seal EcoGold in satten Schichten gearbeitet werden. Das Material sollte nicht dünn ausgerollt werden.
- Trocknung** Wir empfehlen zum Vermeiden von übermäßigem Quelldruck nur eine Rollenapplikation Wasserlack pro Tag, damit das Holz genügend Zeit hat, das aufgenommene Wasser wieder abzugeben. Der Lack selbst ist im Allgemeinen nach 3-4 Std. schleif- und vorsichtig begehbar (23°C / 50 % rel. Luftfeuchte). Bei schlechter Lüftung, niedrigerer Temperatur, anderer Luftfeuchte sowie erhöhter Schichtstärke kann sich die Trocknung erheblich verzögern. Nicht vor 8-14 Tagen belasten, Teppiche auflegen oder pflegen.
- Verbrauch** Je nach Untergrund und Arbeitsweise:
- | | | |
|--|---------------------------|-------------------------------|
| 1 Spachtelschicht in Zwischenschichtspachtelung: | ca. 30 ml/m ² | bzw. ca. 35 m ² /l |
| 1 Roll-/Streichschicht: | ca. 100 ml/m ² | bzw. ca. 10 m ² /l |
- Lagerung / Transport** Frostsicher, kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebinde mindestens 12 Monate haltbar.
- Querverweis** Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:
- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
 - Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens
 - Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)